



VIVIANI s.r.l.

Via Pontirole, 50/c
Loc. La Quercia – 37012 Bussolengo (VR)

16

EN 13242:2013

(Nome generico) FRANTUMATO 0/100

Forma delle particelle	Fl_{10} Sl_{15}
Dimensione delle particelle	0/80 G_A 85
Massa volumica delle particelle	2,60 Mg/m ³
Purezza	
Contenuto dei fini	f_5
Qualità dei fini	SE (10) = 73 % MB = 1,0 g/kg
Percentuale di particelle frantumate	$C_{NR/50}$
Resistenza alla frammentazione	LA_{35}
Stabilità di volume	NPD
Assorbimento d'acqua	$WA_{24} = 2,9 \%$
Composizione/contenuto	
Solfati solubili in acido	$AS_{0,2}$
Zolfo totale	
Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	NPD
Resistenza all'attrito	M_{DE35}
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	
Rilascio di altre sostanze pericolose	
Durabilità al gelo/disgelo	F_2